

[Oryginalny dokument sporządzono na papierze firmowym Hainsberg Papier. U góry znajduje się logo spółki oraz oznaczenia uzyskanych certyfikatów.]

Papierfabrik Hainsberg GmbH

### KARTA CHARAKTERYSTYKI - nr 40

Lettura 60 OFFICE - 80 g / m<sup>2</sup>

Badana cecha	Metoda badania	Jednostka miary	Tolerancja		
			Wartość zadana	Minimum	Maksimum
Gramatura	PLS*	g/m <sup>2</sup>	80	77	83
Wilgotność względna		%	30	25	32
Grubość	DIN 20534	µm	103	100	106
Nieprzezroczystość	ISO 2471	%	98	98	
Poziom białosci (D65/10°)	ISO 2470	%	60	57	63
Absorbacja wody Cobb	DIN EN 20535	g/m <sup>2</sup>	25	20	30
Wytrzymałość na rozrywanie, wzdłuż	DIN EN ISO 1924	m	4500	4500	
Szorstkość	DIN 53108	ml/min	250	150	350
Wytrzymałość na zginanie	DIN 53121	Nmm	0,13	0,13	
Wartość pH	DIN 53124		7	6,5	7,5
Odporność powierzchniowa	DIN IEC 60093	Ohm		10 <sup>8</sup>	10 <sup>11</sup>
Odporność na rozdzarcie	ISO 3783	m/s	2	2	
Ścieralność	DIN 53109	mg			20
Przyczepność tonera	DIN EN 12283		> 0,8		
Jakość cięcia	DIN 12281	Załącznik C	95% < 5 98% < 6		

\*System sterujący procesami

Stan na: 06 / 2010

(-) nieczytelny podpis

Podpis - Pełnomocnik ds. zarządzania jakością

Niniejszym potwierdzam zgodność tłumaczenia z okazanym mi tekstem w języku niemieckim.

Suchy Las, 1 lutego 2020. Repertorium nr 37/2020.

Pobrano opłatę według taryfy.

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Joanna Kuś

ul. Muchomorowa 23

PL 62-002 Suchy Las

Tel. kom.: 0048 601 75 91 21

